



Turboutwardzacz 303.5

Specjalny utwardzacz do kleju
KLEIBERIT 303.0 i 303.2

Właściwości turboutwardzacza 303.5

Baza:	izocyjanian
Gęstość:	ok. 1,13 g/cm ³
Wiskozowość	
- Brookfield wrz. 2/20 obr/min.:	ok. 200 mPa·s
Barwa:	żółtawy, transparentny
Oznakowanie:	zgodnie z wytycznymi UE obowiązujące (patrz karta charakterystyki)

Stosowanie

KLEIBERIT turboutwardzacz 303.5 służy jako komponent do klejów D3 KLEIBERIT 303.0 i 303.2. Po dodaniu 5% turboutwardzacza KLEIBERIT 303.5 sklejenia przy użyciu takiej mieszanki odpowiadają grupie wytrzymałościowej D4 zgodnie z DIN/EN 204.

Żywotność mieszanki kleju z utwardzaczem wynosi ok. 24 godzin.

Wielkości opakowań

karton 12 butelek	à	0,5 kg netto
karton 12 butelek	à	0,7 kg netto
kanister		25 kg netto

Dalsze opakowania w razie zapotrzebowania

Składowanie

KLEIBERIT turboutwardzacz 303.5 w oryginalnie zamkniętym opakowaniu można składować przez okres ok. 1 roku.

Turboutwardzacz jest odporny na temperatury do -20°C.

Przed użyciem ogrzać do temperatury pokojowej.

Stan jm 0211; zastępuje wcześniejsze wydania

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

Turboutwardzacz 303.5

Utylizacja odpadów kleju i opakowań**Wg klucza 080501**

Nasze opakowania są z materiału nadającego się do recyklingu. Dokładnie opróżnione i oczyszczone opakowania można użyć ponownie.

Serwis: Do Państwa dyspozycji oddajemy działającą całą dobę służbę techniczno-doradcze, które mogą służyć radą w zakresie stosowania naszych produktów. Podane przez nas dane bazują na naszych dotychczasowych doświadczeniach i nie stanowią zapewnień dotyczących właściwości w rozumieniu Federalnej Ustawy Handlowej. Prosimy we własnym zakresie zbadać przydatność naszego produktu do zamierzonych przez Państwa celów. Przejęcie odpowiedzialności za wartość danego produktu wykraczającą poza wyżej wymienione informacje nie jest możliwe, nawet jeśli skorzystali Państwo z naszej bezpłatnej i nieobowiązująco pracującej służby doradczej.